

Garlock 2950

Style 2950 genel servisler için üretilmiş, sıkıştırılmış asbestsiz conta malzemesidir. Nitrilli kauçuk bağlayıcılarının, aramid ve mineral fiberlerin kombinasyonu ile mükemmel sıcaklık direnci ve sızdırmazlık özelliğine sahip olup civata tork koruması ve sıkıştırılabilirlik özelliği çok iyidir.

Kullanıldığı Servisler:

Su, kondensat, Alifatik hidrokarbonlar, yağlar, benzin, Fuel Oil.

Renk	Yeşil
Bağlayıcı.....	NBR
Maksimum Sıcaklık..... °C	205
Minimum Sıcaklık..... °C	-40
Sürekli İşletme Sıcaklığı °C	205
Maksimum Basınç	69 bar
.....0,8 ve 1,5mm	12000
P x T Faktörü	
.....3.2mm	8000
Sıkıştırılabilirlik (ASTM F36)	% 7-17
Toparlanma (ASTM F36)	% 50
Sürünme Gevşemesi (ASTM F38)	% 25
Gerilme Kuvveti (ASTM F152).....	N/mm ² 12,75
Sızdırmazlık (ASTM F37)	
ASTM Fuel A.....	ml/saat 0,25
Azot	ml/saat 1,0
Yoğunluğu	g/cm ³ 1,68

P x T Faktörü

İşletme sıcaklığı ve işletme basıncı değerlerinin her ikisi birden maksimum değerlere ulaşmamalıdır. P x T Faktörü (basınç x sıcaklık faktörü) her potansiyel uygulamaya dair gerçek işletme değerlerinin bulunmasını mümkün kılar.

Maksimum basınç (bar) ve maksimum sıcaklık (°C) değerleri P x T değerinin üstüne çıkmamalıdır. P x T değerinin altındaki her basınç veya sıcaklık uygundur.

Yukarıda verilen teknik bilgiler DIN ve ASTM talimatlarına göre laboratuvarlarda yapılmıştır. Muhtelif işletme şartları gereği pratikte farklılıklarla karşılaşılabilir.